



www.aconil.com.br | (31) 3368-3800

ARAME FARPADO**ARAME FARPADO ELEFANTE**

- . Fios grossos: 2,2 mm;
- . Alta resistência ao impacto de animais;
- . Maior durabilidade ao tempo;
- . Maleabilidade;
- . Fácil de desenrolar e de esticar;
- . Praticidade, permite acabamento com as mãos;
- . Ponta identificada, que ajuda a encontrar o início do arame;
- . Torção contínua, garante a firmeza das cordoalhas;
- . Farpas entrelaçadas e espaçamento uniforme.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

COMPRIMENTO POR ROLO (m)	CARGA MÍNIMA DE RUPTURA (kgf)	GALVANIZAÇÃO	DIÂMETRO (mm)
400	400	LEVE	2,2

ARAME FARPADO**ARAME FARPADO GIR**

- . Versátil e econômico;
- . Maleável;
- . Fácil de transportar;
- . Fácil de trabalhar;
- . Indicado para regiões rurais ou urbanas.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

COMPRIMENTO POR ROLO (m)	CARGA MÍNIMA DE RUPTURA (kgf)	GALVANIZAÇÃO	DIÂMETRO (mm)
100	250	LEVE	1,6
250	250	LEVE	1,6
500	250	LEVE	1,6

ARAME OVALADO**ARAME OVALADO**

- . Alta resistência ao impacto de animais;
- . Segurança para a criação;
- . Sem efeito de mola (não fica “nervoso” na hora de abrir);
- . Economia em relação ao custo e ao tempo de uso;
- . Praticidade, pois permite acabamento com as mãos;
- . Durabilidade;
- . Maleabilidade;
- . Ideal para terrenos planos.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

COMPRIMENTO POR ROLO (m)	CARGA MÍNIMA DE RUPTURA (kgf)	GALVANIZAÇÃO	BITOLA (mm)	BITOLA (pg - Paris Gauge)
1000	700	LEVE	2,4 X 3,0	15 X 17

ARAME GALVANIZADO**ARAME GALVANIZADO**

- . Fácil de transportar;
- . Sem desperdício;
- . Indicado para a produção de telas.

Obs: disponível também em:

- . ROLO INDUSTRIAL
- . ROLO DE QUILO

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

BITOLA (BWG)	DIÂMETRO NOMINAL (mm)	COMPRIMENTO POR ROLO (m/kg)	RESIST. A TRACÇÃO (kgf/mm ²)
8	4,19	9,0	50
10	3,40	14	50
12	2,76	21	50
14	2,10	37	55
16	1,65	59	55
18	1,24	111	55

GRAMPO

GRAMPO

Disponível nas opções polido e galvanizado.

- . Excelente aderência à madeira;
- . Maior fixação ao mourão;
- . Alta resistência;
- . Durabilidade à cerca;
- . Ideal para terrenos planos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BITOLA (POL X BWG)	BITOLA (JP X LLP)	QUANTIDADE APROXIMADA DE GRAMPOS 9(kg)
1 x9	19 x 11	194



www.aconil.com.br | (31) 3368-3800
